

RHEOMIX® 610P

Aditivo Plastificante para Mampostería de Concreto

DESCRIPCIÓN:

El RHEOMIX® 610P es un aditivo especialmente formulado que permite una producción más rentable de productos de mampostería. El RHEOMIX 610P mejora las propiedades del concreto sin asentamiento, fresco y endurecido. La resistencia de los productos de concreto se mejora por medio de la mejor cobertura de las partículas de agregado con la pasta. Esto también resulta en mayores resistencias a compresión tempranas y finales. El aditivo RHEOMIX 610P produce una superficie lisa y densa para aplicaciones donde se desee poca textura. Este aditivo se suministra como aditivo líquido listo para usarse y se dosifica con exactitud por medio de los sistemas de dosificación proporcionados y mantenidos por MBT.

APLICACIONES:

- Bloques de Concreto
- Ladrillos de concreto
- Elementos para jardines
- Adoquines para pavimentar

BENEFICIOS DE PRODUCCION:

- Mejora las resistencias a compresión tempranas y finales
- Permite fabricación más rápida de productos de concreto
- Mejora la cohesividad y la estabilidad dimensional.
- Se disminuye la resistencia a la compactación o extrusión.
- Lubrica la mezcla para reducir la abrasión de las partes del encofrado (cimbra).
- Reduce el parcheo y acabado a llana.

APARIENCIA MEJORADA:

- La acción dispersante del aditivo RHEOMIX 610P proporciona una consistencia de color mejorada
- Proporciona una acción de mezcla más completa para mejorar la consistencia total del lote.
- Con la compactación completa se logra una textura más consistente.
- La facilidad para moldear resulta en esquinas y bordes más perfilados.

BENEFICIOS ECONOMICOS:

- Hasta un 40% de incremento en la resistencia permite la reducción de cemento.
- El nivel mejorado de producción reduce el costo total por unidad.
- El incremento en las resistencias tempranas puede reducir el tiempo/temperatura de curado.
- La reducción de piezas rotas significa una mayor rentabilidad.
- El incremento en las resistencias permite una entrega temprana sin desportillarse o romperse

RANGO DE DOSIFICACION:

Se recomienda el uso del aditivo RHEOMIX 610P en un rango de 140 a 322 mL por 100 kg de cemento.

DOSIFICACION Y ALMACENAJE:

Para obtener máxima eficiencia, añada el aditivo RHEOMIX 610P después de humedecer los agregados y el cemento con el 75% del agua de mezcla. No se dosifique el aditivo sobre el cemento seco bajo ninguna circunstancia. Mezcle por lo menos 1.5 min. antes de añadir el RHEOMIX.

EMPAQUE:

El RHEOMIX 610P está disponible en tambores de 208 litros, en tanques de 1040 litros o a granel.

PRECAUCION DE TEMPERATURA:

Si el aditivo RHEOMIX 610P se congela, descongele a 2 °C o mas y reconstituya completamente por agitación mecánica. **No use aire a presión para agitar.**

Para mayor información sobre del aditivo RHEOMIX 610P, contacte a su representante local MBT.

MBT Argentina

Avenida Vergara 2532
1688 Santos Tesei, Hurlingham
Prov. de Buenos
Argentina
Tel. 54-1-459-5065
Fax. 54-1-459-5066

MBT Brasil

Avenida Eng. Luis Carlos Berrini
1178-12° Floor
CEP 04571-010, Brooklin
Sao Paulo
Tel. 55-11-5506-4191
Fax. 55-11-5506-2678

MBT Chile

Parque Industrial Aeropuerto
Los Coigues 701, Módulo 8
Quilicura, Santiago de Chile
Tel. 56-2-739-0162
Fax. 56-2-739-0163

MBT Colombia

Calle 76 No. 13-27
Santa Fé de Bogotá, D.C.
Tel. 57-1-217-3332
Fax. 57-1-321-7513

MBT México, S.A. de C.V.

Blvd. Manuel Avila Camacho 80
3er. Piso
53390 Naucalpan
Estado de México
Tel. 52-5-557-5544
Fax. 52-5-395-7903

Master Builders, Inc.

Calle Sierra Morena
178 La Cumbre
San Juan, Puerto Rico 00926
Tel. (787) 731-8080
Fax. (787) 731-8040

MBT Venezuela C.A.

Centro Comercial Libertador, PH-3
entre C. Negrin y Ave. Los Jabillos
Caracas 1050
Tel. 58-2-762-5471/75
Fax. 58-2-761-7001

DISTRIBUIDORES:

GUATEMALA

Tecnomaster S.A.
Tel. 50-2-331-0849

HONDURAS

Mastercon
Tel. 50-4-556-9341

PERU

Unicon
Tel. 50-6-286-0717

ECUADOR

Concretesa
Tel. 59-3-566-011

PANAMA

Refrigas y Aditivos
Tel. 50-7-229-4144